



ALPIready Tehniskās īpašības/

ALPIready/

Izmērs*	2500x1250/3050x1300 mm
Standarta biezums	1,0 mm
Svars uz m ²	0,7 kg
Izmēra novirze (UNI NE 438-2, 17:2019)	1 %
Berzes izturība (UNI NE 438-2, 10:2019)	>20/25 Tabera abrāzijas mērierīce
Izturība pret aukstiem šķidrumiem (UNI NE 12720:2013)	A
Gaismas izturība (ksenona loka spuldze)** (UNI NE 438-2, 27:2019)	Pelēkā skala
Formaldehīda emisija	
Atbilstība Vācijas Aizliegto ķīmisko vielu Rīkojuma Pielikumam I (saskaņā ar DIN NE 16516 un DIN NE 717-1)	

*Atsevišķi produkti tiek piegādāti tikai ar platumu 1250 mm

** Gaismiturības specifiskie parametri katram no ALPIready produktiem ir pieejami pēc pieprasījuma.



ALPIready Tehniskās īpašības/

ALPIready/

ALPIready ir lietošanai gatava iepriekš apstrādāta koka dekoratīvā virsma. Divi savienoti ALPIlignum nažfiniera slāņi veido vienu. ALPIready panelis – tīrs koks, ar lakotu uz ārpusi vērstu virsmu, gatavs uzstādīšanai uz jebkāda veida virsmas. Produkts ir izturīgs, lokans un viegli lietojams. ALPIready saīsina laiku un samazina darba apjomu, kas nepieciešams uzstādīšanai, apstrādei un lakošanai.

Katrs dekors ir pieejams ar vispiemērotāko pārklājumu, kas radīts, lai izceltu koksnes dabisko skaistumu un krāsu.

ALPI piedāvā arī ar katru dekoru saskaņotā apdares malas.

Ņemot vērā ALPI ilgtspējīgo pieeju un uzņēmuma nepārtraukto tiekšanos pēc pilnības dabisko resursu izmantošanas jomā, ALPIready ir izgatavots no atbildīgi apsaimniekotajos mežos audzētas koksnes, kas marķēta ar FSC® (FSC-C004666).

Uzstādīšanas zonas/


Mēbeļu virsmas, iekštelpu dizaina virsmas, viesnīcu interjers, virsmas daudzīvokļu mājās un dzīvojamajos kompleksos, salonveikali, mazumtirdzniecības veikalu telpas, biroji, sabiedriskās telpas, iekštelpu apdare un virsmas uz jahtām un kruīza kuģiem.

Pārklājumi/


ALPIready tiek piegādāts kopā ar vispiemērotāko pārklājumu.

Touch:	Saglabā koksnes dabisko izskatu, vienlaikus ir mīksts un patīkams uz tausti.
Groove:	Izceļ graudainumu un tekstūras kvalitāti, vienlaicīgi uz tausti ir kā neapstrādāta koksne.
Wax:	Matēta laka, kas rada ar vasku apstrādātas koksnes izsmalcināto izskatu.
Oil:	Jauns pārklājums, kas atdzīvina koksnes krāsas, piešķirot ar dabīgu eļļu apstrādātai virsmai raksturīgo spīdumu.

Produkts/



1. Lakas pārklājums
2. ALPIlignum nažfinieris
3. ALPIlignum nažfinieris



Apdares mala ir pieejama lakota koka izpildījumā

ALPIready/

Noderīgi ieteikumi/

Lai panāktu pareizu līdzsvaru, paneļa abās pusēs iesakām izmantot viena veida produktu, kā to paredz standarts UNI NE 14323:2021. Tomēr pastāv iespēja izmantot arī augstspiediena laminēšanu, kurai piemīt ar ārējā pārklājuma materiālu saderīgas īpašības. Jebkurā gadījumā, lai novērtētu apstrādātā paneļa izturību laika gaitā (trīs līdz septiņas dienas), jāveic noteikti ražošanas testi.

Pirmsapstrāde/

Mēs iesakām turēt produktu 48 stundas vienā telpā ar paneli, kuram tas tiks stiprināts. Optimālie apstākļi ir 20° pēc Celsija skalas ar relatīvo gaisa mitrumu 40%-65%.

Līmēšana izmantojot tērauda presi/

Lai notīrītu preses plāksnes, nepieciešama īpaša rūpība, kas palīdzēs izvairīties no robiem un bojājumiem uz apstrādātās virsmas. Lakotu virsmu, ko sabojājušas starp metāla plāksni un dekoratīvo virsmu esošas daļiņas, ir grūti atrestaurēt. Lai izvairītos no kroku rašanās uz virsmas, aizsargplēve uz ALPIready virsmas vienmēr jāuzklāj ļoti līdzeni.

Finiera līmi uzklājiet vienmērīgā kārtā un vienādā daudzumā abās paneļa pusēs. Līmes daudzumu dozē tā, lai presēšanas laikā tā neizplūstu pa malām un nebojātu dekoratīvo virsmu.

Nekad nepieļaujiet temperatūras palielināšanos virs 80° vai 90° pēc Celsija skalas ilgāk par 2 vai 3 minūtēm, ja izmantojat termolīmi. ALPIready uzklāšana uz virsmām ar paaugstinātu termoizplešanās koeficientu (metāls un citas virsmas) var radīt samešanos un atslāņošanas pēkšņu temperatūras un mitruma izmaiņu rezultātā.

Līmēšana ar kontaktlīmi/

Kontaktlīmi iespējams uzklāt gan ar roku, gan ar iekārtu. Tas jā dara pareizi, lai izvairītos no burbulīšu veidošanās zem virsmas.

Ļaujiet līmē esošajam šķīdinātājam pilnībā izgarot.

Ņemiet vērā/

Kā dabiska koksne, ALPIready virsmas nespēj garantēt pilnīgu krāsu atbilstību starp dažādām produkta partijām. Starp dažādām produkta partijām var būt nelielas nokrāsas atšķirības, tomēr to neuzskata par defektu.

Kā dabiska koksne, ALPIready reaģē uz tiešu un netiešu saules gaismu un mākslīgu apgaismojumu. Virsmas krāsas pakāpeniskas izmaiņas laika gaitā ir dabiska parādība.

Tīrīšana/

ALPIready virsmas ir viegli tīrāmas ar dabīgo šķiedru lupatu, kas samitrināta ar ūdeni. Atļauts izmantot neitrālu, neabrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Izvairīties no šķīdinātāju, piemēram, acetona, nagu lakas noņēmēja vai krāsu šķīdinātāja, izmantošanas.

Uzglabāšana/

ALPIready uzglabā horizontālā stāvoklī, novietojot paneli pret paneli, telpās ar temperatūru robežās no 10° līdz 30° pēc Celsija skalas, relatīvo gaisa mitrumu no 40% līdz 60%, izvietotus uz šim nolūkam paredzētajām platformām, nekad ne novietotus tieši uz grīdas.

Glūži tāpat kā ar visām koka virsmām, lai nodrošinātu veiksmīgu uzglabāšanu ilgā laika periodā, ALPIready sargā no saules, izmantojot caurspīdīgu, vēlams, tumšu pārsegu. Noteikti jānovērš jebkura, pat īslaicīga, saskare ar ūdeni un citiem šķīdriem. Noteikti jānovērš kondensāta veidošanās un pilieni uz produkta virsmas.

Paneļi jāpārvieta vismaz diviem cilvēkiem.

Mēs iesakām lietot produktu 12 mēnešu laikā pēc piegādes.

Citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ALPI tehnisko biroju. Šī datu lapa aizstāj un anulē jebkuru agrāk izdotu informāciju. Informācija un ieteikumi, kas sniegti šajā datu lapā, ir balstīti uz ALPI aktuālajām zināšanām un nākotnē var mainīties atbilstoši jauniem atklājumiem, novērtējumiem vai ražošanas sistēmām.

Lietotājiem jāveic savs produkta novērtējums, lai pārliecinātos, ka produkts ir piemērots viņu prasībām.

Drošības informācija/

Tāpat kā visi ALPI produkti, ALPIready atbilst REACH normatīviem (Eiropas Regula, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu), kuri nosaka, ka īpaši bīstamas vielas un vielas, uz ko attiecas licencēšana, tiek izmantotas koncentrācijā ne vairāk kā 0,1% uz svaru (REACH Pielikums XIV). ALPI produkti nesatur aizliegtās vielas

(REACH Pielikums XVII), kā arī atbilst Eiropas Savienības Regulai 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, kas stājusies spēkā 2019. gada 20. jūnijā. ALPI neizmanto metāla kompleksa krāsas.